

Tuyaux pour la chimie

Tuyau pour goudron chaud SCHWARZ TEER 16 BAR DN 19 19 x 30 mm

Revêtement intérieur:	couche intérieure AEM, noir
Insertions:	aramide
Revêtement extérieur:	mélange AEM, noir, avec aspect bandelé, résistante aux flammes
Résistant:	goudron, huile, intempéries, abrasion, ozone
Non résistant:	hydrocarbures chlorés
Description + domaines d'utilisation:	indiqué pour une utilisation avec des bennes thermiques à goudron ou bitume, des goudronneuses ou machines similaires ainsi que dans la construction routière et le revêtement des toitures
Longueurs des rouleaux:	40 m
Température de service:	-25 à + 200°C
Pression d'éclatement:	80 bar

Article	Ø intérieur	Épaisseur de la paroi	Ø extérieur	Pression de service	Poids	Prix
	mm	mm	mm	bar	g/m	CHF/m
1980.19*	19	5.5	30	16	520	31.90

Rabais: 40 m 10 %, 80 m 20 %

